



شماره پیگیری: ۲۵۵۳۳-۲

شماره ویرایش: ۰

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

تاریخ اتمام آزمون: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

صفحه: ۵ از ۶



● کسب عنوان برترین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو طی ۹ دوره متوالی

● دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

● معتمد سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

● واحد نمونه استان تهران به انتخاب اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

## آزمون ضربه

استاندارد مرجع آزمون: ASTM E23-2016

نوع آزمون: Charpy Impact Test

نوع نمونه

 A V-Notch & Depth: 2mm

 C U-Notch & Depth: 5mm

دمای آزمون:

 دمای محیط (+ °C)

 (- °C)

محل و موقعیت نمونه برداری: طولی

ردیف	ابعاد نمونه (mm)	انرژی ضربه J	میانگین J	ملاحظات
1	10*10 *55	4.5	5	جدا شد
2	10*10 *55	5.5		جدا شد
3	10*10 *55	5.5		جدا شد
حدود مجاز استاندارد				

گزارش تنها با بر حسب هولوگرام مورد تایید است. تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نمی باشد. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد.

در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. نحوه ارتباط مستقیم با مدیر عامل، تلفن: ۴۴۸۱۵۵۳۳ (۰۲۱) یا Email: y\_jaferian@razi-center.net می باشد.

نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی سرخه حصار، خیابان فرسان، پلاک ۸. تلفن: ۶۳۰۷ (۰۲۱) دوزنگار: ۴۴۸۴۳۳۷۱ و ۴۴۸۳۱۵۹۷ (۰۲۱)

صدای مشتری: ۴۴۸۳۱۵۶۸ (۰۲۱)

Website: www.razi-center.net

Email: info@razi-center.net

